

TECHNICAL DATA SHEET

Q-TON ZINC CHROMATE PRIMER

DESKRIPSI

Q-TON ZINC CHROMATE PRIMER adalah cat dasar berbasis modifikasi alkyd dan mengandung pigment zinc chromate yang memiliki ketahanan kuat terhadap karat pada besi. Cocok digunakan pada permukaan besi dan kayu.

ATURAN PEMAKAIAN

- Jika diperlukan, tambahkan thinner maksimal $\pm 5\%$ untuk aplikasi kuas, $\pm 10\%$ untuk aplikasi rol dan $\pm 15\%$ untuk aplikasi spray.
- Aduk cat hingga merata.
- Gunakan kuas, spray atau rol.
- Bersihkan seluruh peralatan yang telah selesai digunakan dengan thinner.

KEMASAN

- 0.8 L
- 3.5 L
- 18 L

INFORMASI KESELAMATAN & INSTRUKSI PENYIMPANAN

- Pastikan area pengecatan memiliki sirkulasi udara yang baik atau ventilasi.
- Simpan cat di tempat yang sejuk, kering, berventilasi dan tidak terkena sinar matahari langsung.
- Simpan pada wadah tertutup tepat dalam posisi aman dan tegak.
- Jangan menghirup secara langsung ketika cat terbuka.
- Jauhkan dari makanan & minuman serta jangkauan anak-anak.
- Gunakan pelindung mata saat melakukan pengecatan. Jika terkena mata, segera bilas dengan air bersih secara menyeluruh. Jika diperlukan, segera konsultasikan ke dokter.
- Jangan membuang sisa cat kedalam drainase atau saluran air karena akan berdampak pada pencemaran lingkungan.

DATA TEKNIS

Warna & Tampilan	Matt, Sesuai Kartu Warna
Waktu Kering	Kering Permukaan : 10 Menit Kering Sempurna : 1 - 2 Jam
Daya Sebar (Teori)	$\pm 10 - 12 \text{ m}^2/\text{L}$
Pilihan Warna	4 Warna
Interval Pengecatan Berikutnya	1 - 2 Jam
Anjuran Lapisan	Minimal 1 Lapis



HARMFUL



FLAMMABLE



BRUSH ON



ROLL ON



SPRAY ON



INTERIOR



EXTERIOR



Manufactured By:

PT. PACIFIC FEDERAL FACTORY

Kawasan Industri Global Mega Top B-03

Batam Centre, Indonesia

Telp. 62-778-471922/471933 Fax. 62-778-471995

Website : www.pffindonesia.com



TECHNICAL DATA SHEET

Q - TON HIGH GLOSS SYNTHETIC ENAMEL PAINT

DESKRIPSI

Q-TON adalah cat Enamel Sintetis yang memiliki hasil kilap yang tinggi dan cepat kering. Dirancang khusus untuk memperindah dan melindungi permukaan kayu, logam dan besi pada ruangan interior dan ekterior.

ATURAN PEMAKAIAN

- Jika diperlukan, tambahkan thinner maksimal $\pm 5\%$ untuk aplikasi kuas, $\pm 10\%$ untuk aplikasi rol dan $\pm 15\%$ untuk aplikasi spray.
- Aduk cat hingga merata.
- Gunakan kuas, spray atau rol.
- Bersihkan seluruh peralatan yang telah selesai digunakan dengan thinner.
- Untuk mendapatkan hasil yang optimal gunakan cat dasar Anti Karat Q-TON Zinc Chromate.

KEMASAN

- 0.1 L
- 0.8 L
- 3.5 L

INFORMASI KESELAMATAN & INSTRUKSI PENYIMPANAN

- Pastikan area pengecatan memiliki sirkulasi udara yang baik atau ventilasi.
- Simpan cat di tempat yang sejuk, kering, berventilasi dan tidak terkena sinar matahari langsung.
- Simpan pada wadah tertutup rapat dalam posisi aman dan tegak.
- Jangan menghirup secara langsung ketika cat terbuka.
- Jauhkan dari makanan & minuman serta jangkauan anak-anak.
- Gunakan pelindung mata saat melakukan pengecatan. Jika terkena mata, segera bilas dengan air bersih secara menyeluruh. Jika diperlukan, segera konsultasikan ke dokter.
- Jangan membuang sisa cat kedalam drainase atau saluran air karena akan berdampak pada pencemaran lingkungan.

DATA TEKNIS

Warna & Tampilan	Gloss, Sesuai Kartu Warna
Waktu Kering	Kering Permukaan : 1 - 1.5 jam Kering Sempurna : ± 8 jam
Daya Sebar (Teori)	$\pm 10 - 12 \text{ m}^2/\text{L}$
Pilihan Warna	45 Warna
Interval Pengecatan Berikutnya	3 - 4 Jam
Anjuran Lapisan	Minimal 2 Lapis



HARMFUL



FLAMMABLE



BRUSH ON



ROLL ON



SPRAY ON



INTERIOR



EXTERIOR



Manufactured By:

PT. PACIFIC FEDERAL FACTORY

Kawasan Industri Global Mega Top B-03

Batam Centre, Indonesia

Telp. 62-778-471922/471933 Fax. 62-778-471995

Website : www.pffindonesia.com

